Asinol Auspufflack

d 1/0812

Produkt-Information

Hochhitzebeständiger Korrosionsschutzlack auf Silikonharzbasis für Auspuffanlagen, Öfen, Grill, usw.

Hitzebeständig bis 800℃, Ergiebigkeit: 8 - 10 m^2 / l.

Farbton	silber und schwarz			
Mischungsverhältnis				
Härter				
Verdünnung				
Spritzviskosität 20°C	spritzfertig eingestellt			
Verarbeitung	Spritzdruck	Spritzdüse	Spritzgänge	
Luft / Fließbecher	4 - 5 bar	1,5 mm	2	
Airless / Airmix	120 - 150 bar	0,28 mm	1 ½ - 2	
Topfzeit				
Schichtstärke / Trockenfilm	20 - 30 µm			
Ablüftzeit	10 - 15 Min. vor Ofentrocknung			
Trocknung	staubtrocken	bedingt griffest (leichtes Kreiden möglich)	montage-fest	volle chem. und mechanische Belastbarkeit
Objekttemp. 20°C	30 - 60 Min.	5 h	24 h	nach 1 h bei mindestens 400°C
Objekttemp. 60°C	10 - 15 Min.	40 - 60 Min.	nach Abkühlung	
VOC-Gesetzgebung	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l (2007) Dieses Produkt enthält maximal 716 g/l VOC			

Hinweise:

Eine bedingte Lösemittelbeständigkeit (vorübergehende Belastung) wird nach ca. 1 - 2 h bei 200°C erreicht.

Die optimalen Filmeigenschaften und die volle chemische und mechanische Belastbarkeit werden nach der ersten Hitzebelastung (ca. 1 h bei mindestens 400 ℃) erreicht.

Um eine Blasenbildung bei zu schneller Hitzebelastung zu vermeiden, müssen entsprechend lange Ablüftzeiten eingehalten werden. Die Streich- und Rollapplikation ist nur bedingt möglich.

Lagerung: Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 3 Jahre lagerfähig.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.